

# PRODUKT DATABLAD



Skyddsbehandling - Skyddsbehandlingar

## Wetrok Mepol HM

Sidenmatt skyddsbehandling





# Wetrok Mepol HM



**pH-värde (koncentrat):** 8–9

**Viktiga ingredienser:**

Polymerer, Vax, Lösningssmedel, Tensider, Konserveringsmedel

**Doseringsrekommendation:**



**Skyddsbehandling**

utspädd

METHODS  
finder



**ANVÄNDNING**

- sidenmatt skyddsbehandling
- för behandling av hårda och elastiska golv (PVC, linoleum, natur- och konststen m.m.)

**EGENSKAPER**

- på polymer- och vaxbas
- matt till sidenmatt
- vattenångans diffusion garanteras
- bildar en polerbar, vattenbeständig, skyddande skötselbeläggning

**OBSERVERA**

- omskakas väl före användning
- lämpar sig inte för användning på vatten- och fukt känsliga golvbeläggningar (t.ex. anhydrit), utomhus eller i våtrum
- behandla porösa golv med Porosol före denna behandling
- applicera vid temperaturer på 15–25 °C och 30–70 % RF
- före varje användning ska du säkerställa att beläggningen är pH-neutral

**REKOMMENDERAD ANVÄNDNINGSMETOD**

**Beläggning (skyddsbehandling)**

Golvet måste vara fritt från gamla beläggningar, rent och torrt (<3 % restfukt, CM-metoden). Torka/torrdammsug golvbeläggningen för att binda damm. Applicera skyddsprodukten stegvis i 2-3 tunna strykningar. Låt golvet torka mellan strykningarna (minst 60 min.). Polera vid behov med poleringsrondell när skyddsprodukten har torkat helt (2-3 dagar).

**FÖRVARING**

Förvara i originalbehållaren vid 15–25 °C och skyddat mot solljus. Behållaren ska vara stängd mellan användningstillfällena. Skyddas mot frost.

*Hållbarhet (öppnad): 24 Månader*

Wetrok AG kan inte ta något ansvar för skador som uppkommit till följd av felaktig användning. Särskilda rengörings- och skötselråd från golv tillverkaren ska följas.