

# PRODUKT DATABLAD



Skyddsbehandling - Skyddsbehandlingar

## Wetrok Stoner

Stenspecialisten bland skyddsbehandlingarna, särskilt utvecklad för lätt porösa natur- och konststensbeläggningar





# Wetrok Stoner





**pH-värde (koncentrat):** 8–9


#### Viktiga ingredienser:

Polymerer, Vax, alkalilösliga hartser, Lösningemedel, Tensider, Konserveringsmedel

#### Doseringsrekommendation:

 **Daglig rengöring**  
0,3 l/10 l

 **Sprayrengöring**  
3 l–5 l/10 l

 **Skyddsbehandling**  
utspädd

METHODS  
finder



#### ANVÄNDNING

- stenspecialisten bland skyddsbehandlingarna
- särskilt utvecklad för lätt porösa natur- och konststensbeläggningar
- för behandling av hårda och elastiska golv (PVC, linoleum, natur- och konststen m.m.)

#### EGENSKAPER

- på polymer- och vaxbas
- ger hög glans
- vattenångans diffusion garanteras
- bildar en polerbar, vattenbeständig skydds-/skötselbeläggning

#### OBSERVERA

- omskakas väl före användning
- lämpar sig inte för användning på vatten- och fukt känsliga golvbeläggningar (t.ex. anhydrit), utomhus eller i våtrum
- behandla porösa golv med Porosol före denna behandling
- applicera vid temperaturer på 15–25 °C och 30–70 % RF
- före varje användning ska du säkerställa att beläggningen är pH-neutral

#### REKOMMENDERAD ANVÄNDNINGSMETOD

##### Beläggning (skyddsbehandling)

Golvet måste vara fritt från gamla beläggningar, rent och torrt (<3 % restfukt, CM-metoden). Torka/torrdammsug golvbeläggningen för att binda damm. Applicera skyddsprodukten stegvis i 2–3 tunna strykningar. Låt golvet torka mellan strykningarna (minst 60 min.). Polera vid behov med poleringsrondell när skyddsprodukten har torkat helt (2–3 dagar).

##### Sprayrengöring (skurmaskiner)

Avlägsna lös smuts, torka/torrdammsug för att binda damm. Spraya en liten mängd rengöringsmedel och bearbeta genast genom roterande rörelser med singelskurmaskin och röd rondell. Vänd eller byt ut rondellen i god tid. Torrpola vid behov.

#### FÖRVARING

Förvara i originalbehållaren vid 15–25 °C och skyddat mot solljus. Behållaren ska vara stängd mellan användningstillfällena. Skyddas mot frost.

*Hållbarhet (öppnad): 24 Månader*

Wetrok AG kan inte ta något ansvar för skador som uppkommit till följd av felaktig användning. Särskilda rengörings- och skötselråd från golvtilverkaren ska följas.